



(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



. 1001/2011/001 1800/1901 1800/1901 1800/1901 1800/1901 1800/1901 1800/1900 1800/1901 1800/1901 1800/1901 1800

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 22. März 2001 (22.03.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/19929 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation?: C09C 3/06, 3/08, 3/10, 3/12, B22F 1/00, C22C 33/02, B22F 3/02
- (21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/08626

(22) Internationales Anmeldedatum:

4. September 2000 (04.09.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 199 43 510.3 10. September 1999 (10.09.1999) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US); CHEMETALL GES.M.B.H. [AT/AT]; Kärnmer Strasse 7, A-1010 Wien (AT).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HÜNER, Ronald [AT/AT]; Gerbergasse 11, A-9500 Villach (AT).


ATX

- (74) Anwalt: NOBBE, Matthias: Viering, Jentschura & Partner, Steinsdorfsträsse 6, 80538 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): BR, CA. IN, JP, KR, PL, RU, TR, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.
- Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist: Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen.


Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.



(54) Bezeichnung: OBERFLÄCHENMODIFIZIERTES MANGANSULFID. VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG SO-WIE DESSEN VERWENDUNG

(57) Abstract: The invention relates to surface-modified manganese sulfide which is obtained by providing manganese sulfide in powder form, adding 0.01 to 10 wt. % of a coating agent in relation to the weight of the manganese sulfide used and mixing the mixture for a long enough period to ensure that said mixture is homogeneous.

(57) Zusammen lassung: Die vorliegende Erfindung betrifft oberflächenbeschichtetes Mangansulfid. das dadurch erhältlich ist, dass pulverförmiges Mangansulfid vorgelegt wird, ein Beschichnungsmittel in einer Menge von 0,01 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des eingesetzten Mangansulfides, zugegeben wird und die Mischung über einen Zeitraum, der ausreichend bemessen ist eine homogene Mischung zu gewährleisten, vermischt wird.



PCT	Vom Anmeldeamt auszufüllen		
	Internationales Aktenzeichen		
ANTRAG	Internationales Anmeldedatum		
Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des	Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"		
Patentwesens behandelt wird.	Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht) (max. 12 Zeichen) P 19748		
Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG			
Oberflächenmodifiziertes Mangansulfid, Verfahren zu dessen Herstellung sowie dessen Verwendung			
Feld Nr. II ANMELDER			
Nameund Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen volls Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmei Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)	ständige amtliche Bezeichnung. Diese Person ist ders, sofern nachstehend kein Diese Person ist gleichzeitig Erfinder		
CHEMETALL GES.M.B.H.	Telefonnr.:		
Kärntner Straße 7	Telefaxnr.:		
Österreich	releasin.:		
	Fernschreibnr.:		
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat): AT		
Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusat angegebenen			
Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITE			
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen Personen vollst Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmeld Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)	ändige amiliche Bezeichnung. Der in diesem Feld in der lers, sofern nachstehend kein nur Anmelder		
Dr. Hüner, Ronald			

Sitz oder Wohnsitz (Staat):

alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika

ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ODER ZUSTELLANSCHRIFT

Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben.

Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als:

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)

Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist. Formblatt PCT/RO/101 (Blatt 1) (Juli 1998; Nachdruck Juli 2000)

alle Bestim-mungsstaaten

Gerbergasse 11

Staatsangehörigkeit (Staat):

Diese Person ist Anmelder

Dr. Nobbe, Matthias

Steinsdorfstraße 6

80538 München

Deutschland

Viering, Jentschura & Partner

für folgende Staaten:

Feld Nr. IV

9500 Villach

Österreich

6

Anmelder und Erfinder

nur die Vereinigten Staaten von Amerika

Anwalt

Telefonnr.: +49/89/2106970

Telefaxnr.:

Fernschreibnr.:

+49/89/21069757

nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)

die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

gemeinsamer Vertreter



	Feld Nr. V BESTIMMUNG VON STAATEN				
			nme	n <i>(bitte</i>	die entsprechenden Kästchen ankreuzen; wenigstens ein Kästchen muß
ı	•	ızt werden):			
R	egior	iales Patent		т с	Leasthe MW Malauri M7 Massarkii CD C 1
-	l Al	AP ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, MZ Mosambik, SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swasiland, TZ Vereinigte Republik Tansania, UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist			
	E A	Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidsch Moldau, RURussische Föderation, TJ Tadschikistan, TM Patentibereinkommens und des PCT ist	ian, Tur	kmen	Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik istan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Eurasischen
	EP	Europäisches Patent: AT Österreich, BE Belg DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Finn IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, N der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkomme	ns u	na aes	I und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, Frankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, ande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, PCT ist
		GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und de wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben)	i, M s PO	IR Ma	the Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire, CM Kamerun, auretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Versahren gewünscht
N	ation	ales Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges	Verfa	hren g	ewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):
	ΑE	Vereinigte Arabische Emirate		LC	Saint Lucia
		Antigua und Barbuda		LK	Sri Lanka
	ΑL	Albanien		LR	Liberia
	AM	I Armenien		LS	Lesotho
	ΑT	Österreich		LT	Litauen
$\overline{\Box}$	ΑU	Australien		LU	Luxemburg
	ΑZ	Aserbaidschan		LV	Lettland
	BA	Bosnien-Herzegowina		MA	Marokko
		Barbados		MD	Republik Moldau
	BG	Bulgarien			Madagaskar
[X		Brasilien			Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
$\overline{\Box}$	BY	Belarus			Mongolei
ī	ΒZ	Belize			V Malawi
B	CA	Kanada	$\bar{\Box}$	ΜX	Mexiko
\Box	CH	und LI Schweiz und Liechtenstein	$\bar{\Box}$	ΜZ	Mosambik
	CN	China		NO	Norwegen
$\overline{\Box}$		Costa Rica			Neuseeland
\Box		Kuba			Polen
\Box		Tschechische Republik			Portugal
		Deutschland	$\overline{\Box}$		Rumänien
	DK	Dänemark	\boxtimes	RU	Russische Föderation
	DM	Dominica		SD	Sudan
$\overline{\Box}$	DZ	Algerien		SE	Schweden
		Estland		SG	Singapur
	ES	Spanien		SI	Slowenien
	FI	Finnland		SK	Slowakei
	GB	Vereinigtes Königreich		SL	Sierra Leone
		Grenada		TJ	Tadschikistan
	GE	Georgien		TM	Turkmenistan
	GH	Ghana	\boxtimes	TR	Türkei
	GM	Gambia		TT	Trinidad und Tobago
	HR	Kroatien		TZ	Vereinigte Republik Tansania
	HU	Ungam		UA	Ukraine
	D	Indonesien			Uganda
	IL	Israel		US	Vereinigte Staaten von Amerika
\boxtimes	IN	Indien		UZ	Usbekistan
	IS	Island	$\bar{\Box}$	VN	Vietnam
	JР	Japan	\Box	YÜ	Jugoslawien
		Kenia			Südafrika
		Kirgisistan			Simbabwe
		Demokratische Volksrepublik Korea	K #	etchan	für die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der
		Republik Korea			tlichung dieses Formblatts beigetreten sind:
_		Kasachstan			
Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: Zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung (einschließlich der Gebühren) muß beim Anmeldeamt					
inne	rhalh	eser Frist als vom Anmeider zurückgenommen gill. (Die I der Frist von 15 Monaten eingehen.)	J 62.1	uugur	ig tembenneputen der Gebum en, mup beim Anmeldeamt

•		

D	att	NI-	3

Feld Nr. VI PRIORITÄT	SANSPRUC	н		Weiter	Prioritätsansprüche sind	im Zusatzfeld angegeben.
Anmeldedatum		nzeichen	į		Ist die frühere Anmeldu	ng eine:
der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr)	der frühere	n Anmeldung	nationale Ar Staa		regionale Anmeldung:* regionales Amt	internationale Anmeldung Anmeldeamt
Zeile (1) 10/09/1999	199 4	3 510.3	DE			
Zeile (2)						
Zeile (3)						
Das Anmeldeamt wird ers	meldung(en)7	u erstellen una a	iem internation:	uen Buro z	u upermittein <i>inur iatis ate</i>	frühere Anmeldung(en) bei
dem Amt eingereicht word * Falls es sich bei der früheren An Mitgliedstaat der Pariser Verband.	en ist(sind), da. alduna um aiz	s für die Zwecke na 19190-11nmel	dieser internati dung handelt s	onaien Ann o muß in dei	neiaung Anmeiaeami isi) m Zusatzfeld mindestens ein S	Staat angegehen werden, der
						B - Q
Feld Nr. VII INTERNATI Wahl der internationalen Recher (falls zwei oder mehr als zwei int behörden für die Ausführung der ir zuständig sind, geben Sie die von Ihn der Zweibuchstaben-Code kann ben	chenbehörde (I. ernationale Rec ternationalen R en gewählte Bel	herchen- lecherche hörde an:	ag auf Nutzuni	alls eine frü r durchgefü	nisse einer früheren Recher here Recherche bei der intern hrt.worden ist): Aktenzeichen	che; Bezugnahme auf diese ationalen Recherchenbehörde Staat (oder regionales Amt)
ISA/						
Feld Nr. VIII KONTROLL	ISTE; EIN	REICHUNGS	SPRACHE			
Diese internationale Anmeldun die folgende Anzahl von Blätt		ieser internation Blatt für o		-	die nachstehend angekre	uzten Unterlagen bei:
Antrag : 3	2.	Gesondert	e unterzeichne	te Vollma	cht	
Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil) : 9	3.	☐ Kopie der	allgemeinen V	olimacht;	Aktenzeichen (falls vorl	nanden):
Ansprüche : 3	4.	☐ Begründur	ng für das Feh	len einer U	Interschrift	
Zusammenfassung : 1	5.	Prioritätsb	eleg(e), in Fel	d Nr. VI o	lurch	
Zeichnungen :	6	folgende Zeilennummer gekennzeichnet: 6. \(\subseteq \text{Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache:} \)				
Sequenzprotokollteil	į		•			erem biologischen Material
der Beschreibung :	1		_	_	Aminosäuresequenzen in	-
Blattzahl insgesamt :16		☐ Sonstige (•	•
Abbildung der Zeichnungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.):		inter	ache, inderdie nationale Anme ereicht wird:	ldung DE		
Feld Nr. IX UNTERSCHRI	FT DES AN	MELDERS O	DER DES AI	WALTS		
Der Name jeder unterzeichnena aus dem Antrag ergibt, jn welc	len Person ist her Eigenscho	neben der Unte aft die Person i	rschrift zu wied unterzeichnet.	lerholen, u	nd es ist anzugeben, sofer.	n sich dies nicht eindeutig
01/09/2009 /						
	9					
(Dr. Marbjes Nobbe Pate	entanwalt)					
		Vom A	nmeldeamt au	zufüllen =		
 Datum des tatsächlichen Ei internationalen Anmeldung: 	ngangs diese	r 				2. Zeichnungen einge-
Geändertes Eingangsdatum fristgerecht eingegangener Uzur Vervollständigung dieser	Jnterlagen od	er Zeichnunge	n			gangen:
4. Datum des fristgerechten Ein Richtigstellungen nach Artik	gangs der ang	eforderten				gegangen:
5. Internationale Recherchenbe (falls zwei oder mehr zustän		ISA/	6.	Übei Zahl	mittlung des Recherchen ung der Recherchengebü	exemplars bis zur hr aufgeschoben
Datum des Eingangs des Akt beim Internationalen Büro:	enexemplars	- Vom Interna	ationalen Büro	auszufülle	en	

		• •

Oberflächenmodifiziertes Mangansulfid, Verfahren zu dessen Herstellung sowie dessen Verwendung

5

10

15

20

25

Die Erfindung betrifft oberflächenmodifiziertes Mangansulfid, ein Verfahren zu dessen Herstellung sowie die Verwendung des oberflächenmodifizierten Mangansulfids als Presshilfsmittel sowie als Zusatzstoff beim Sintern von Formteilen. Darüber hinaus betrifft die vorliegende Erfindung ein Sinterpulver, das einen Gehalt des oberflächenmodifizierten Mangansulfids enthält, ein Verfahren zur Herstellung eines Formlings unter Verwendung des erfindungsgemäßen Sinterpulvers sowie ein durch das Verfahren erhältliches Formteil.

Die maschinelle, insbesondere spanende Bearbeitung von gesinterten Formteilen ist aufgrund des Werkzeugverschleißes oft recht schwierig und wird durch die Zugabe von Sulfiden erleichtert. Als besonders geeigneter Zusatzstoff für das Sintern hat sich Mangansulfid (MmS) erwiesen, da es wegen seiner thermischen Stabilität ohne thermische Zersetzung am Sinterprozeß teilnehmen kann. Hierzu muß das Mangansulfid in möglichst feinverteilter Form in das Sinterpulver eingebracht werden. So wird im US Patent 3,705,020 eine Partikelgröße des Mangansulfids von 10 bis 100 μ m, vorzugsweise 30 bis 40 μ m genannt und gemäß der europäischen Patentanmeldung EP 0 183 666 beträgt die Partikelgröße 10 μ m oder weniger. Eine geringe Partikelgröße ermöglicht eine homogenerer Einmischung des Sulfides und die Fertigung mechanisch stabilerer Formteile. Insbesondere wird die Ausbildung von Rissen gemindert.

Die geringe Partikelgröße und die damit einhergehende große
Oberfläche des Mangansulfids begünstigt allerdings seine
Reaktion an, insbesondere, feuchter Luft zu MnO, MnO2 und MnSO4
und damit auch die Verklumpung zu größeren Partikel oder
Agglomeraten. Dieses Verhalten bedingt nicht nur Probleme bei
der Lagerung, sondern bei der Verwendung des Mangansulfids als
Sinteradditiv führt die Verklumpung dann zu Gefügeschwächung in
den fertigen Formteilen. Insbesondere bei mechanischer und



2 thermischer Belastung folgt dann die Ausbildung von Rissen und die Zerstörung des Formteils. Im US Patent 5,768,678 wird nun vorgeschlagen, zur Vermeidung der Oxidation des Mangansulfids eine spezielle 5 mangansulfidhaltige Zusammensetzung als Sinterzusatz zu verwenden. Diese Zusammensetzung wird dabei aus einer Mischung von 50-65 Gew-% Mangan, 30-38 Gew.-% Schwefel und 5-25% Gew.-% Eisen hergestellt und zu dem zu sinternden Metallpulver in einer Menge von 0,2-2,0 Gew.-% zugegeben. Der Oxidationsschutz 10 wird diesem Patent zufolge dabei durch das Eisen, das in nichtoxidierter Form vorliegen soll, vermittelt. Nachteilig an dem Sinterzusatz der US 5,768,678 ist jedoch, dass dieser zusätzliches wirkungsloses Eisensulfid enthält und des weiteren eine Oberflächenreaktion lediglich vermindert aber nicht 15 vermieden werden kann. Ein weiterer Nachteil dieses Sinterzusatzes ist seine aufwendige Herstellung. Es besteht daher ein Bedarf an lagerfähigem und leicht erhältlichem Mangansulfid. Die Aufgabe der vorliegenden 20 Erfindung ist es daher, ein derartiges Mangansulfid bereitzustellen, dass die im Stand der Technik bekannten Merkmale nicht aufweist. Überraschenderweise wurde von den Erfindern gefunden, dass ein 25 solches Mangansulfid erhalten werden kann, dadurch dass pulverförmiges Mangansulfid vorgelegt wird, ein Beschichtungsmittel, das aus einem Wachs, einem Ester einer anorganischen oder organischen Säure oder einem Polymer mit niedrigem Schmelzpunkt oder Mischungen davon ausgewählt wird, 30 in einer Menge von 0,01 bis 10 Gew.-%. bezogen auf das Gewicht des eingesetzten Mangansulfids, zugegeben wird und die Mischung über einen Zeitraum, der ausreichend bemessen ist, eine homogene Mischung zu gewährleisten, vermischt wird. 35 Dabei haben die Untersuchungen der Erfinder ergeben, dass der Oxidationsschutz und die Verringerung der Feuchtigkeitsaufnahme



des ansonsten hygroskopischen Materials und die daraus resultierende Agglomeration überraschenderweise schon durch geringe Mengen des Beschichtungsmittel verhindert werden kann.

Erfindungsgemäß wird bei der Herstellung des beschichteten Mangansulfid eine Menge an Beschichtungsmittel von 0,01 Gew.-% bis 10 Gew.-%, vorzugsweise von 0,01 bis 5,0 Gew.-%, besonders bevorzugt, von 1,0 bis 3,0 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Mangansulfids eingesetzt.

10

Die Beschichtung wird in Abhängigkeit vom Schmelzpunkt des Beschichtungsmittels im allgemeinen bei einer Temperatur von 20°C bis 150°C durchgeführt. Je nach verwendetem Beschichtungsmittel kann jedoch auch bei einer Temperatur um den Gefrierpunkt (0°C) gearbeitet werden. Vorzugsweise wird bei Raumtemperatur gearbeitet, da dann der Mischer nicht beheizt werden muß. Das Mischen wird üblicherweise für eine Zeitdauer von 1 min bis 60 min, vorzugsweise für 5 min bis 20 min, durchgeführt.

20

15

Überraschenderweise ist das auf diese Art erhaltene Mangansulfid direkt gebrauchsfertig, d.h. es muß weder für die Lagerung oder noch seine Verwendung weiteren Behandlungsschritten wie einer Trocknung unterworfen werden.

25

30.

35

Neben der Verwendung als Sinterzusatz zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit von Sinterformteilen wurde im Rahmen der vorliegenden Erfindung festgestellt, dass sich das erfindungsgemäß oberflächenmodifizierte Mangansulfid als schmierendes Presshilfsmittel erweist und es deshalb generell als Additiv zur Verbesserung der Verpresseigenschaften eingesetzt werden kann. Eine weitere vorteilhafte Eigenschaft des erfindungsgemäßen Mangansulfids, die sich gerade im Zusammenhang mit seiner Lagerung und Verwendung als günstig erweist, ist seine Staubfreiheit.

Die Beschichtung des Mangansulfid kann auf jede dem Fachmann



bekannte Art durchgeführt werden. Das Beschichtungsmittel kann in einer konventionellen Mischvorrichtung wie einem Pflugscharmischer oder Taumelmischer als ganzes oder in Intervallen zum Mangansulfid zugegeben werden. Es ist z.B. auch möglich, das Beschichtungsmittel in den Mischbehälter 5 einzusprühen. Erfindungsgemäß kann jedes handelsübliche Mangansulfid, unabhängig von Reinheit oder Partikelgröße verwendet werden. Falls z.B. für die Verwendung als Sinteradditiv notwendig, wird das Mangansulfid vor der Beschichtung noch fein vermahlen, so dass es im allgemeinen 10 eine durchschnittliche Partikelgröße, d.h. einen Durchmesser, von 1 bis 200 μ m, vorzugsweise von 1 bis 10 μ m, und besonders bevorzugt von ca. 5 bis 10 $\mu \mathrm{m}$ aufweist. Es ist jedoch in diesem Fall auch möglich, größere Partikel zu einzusetzen, solange diese beim späteren Sintern den Formkörpern noch eine 15 ausreichende mechanische Stabilität verleihen.

Als Beschichtungsmaterialien werden erfindungsgemäß

Verbindungen bevorzugt, die bei Raumtemperatur entweder flüssig
sind oder einen relativ niedrigen Schmelzpunkt unterhalb von
150°C haben. Dadurch ist es, wie oben angedeutet, möglich, bei
der Herstellung des erfindungsgemäßen Mangansulfids ganz ohne
oder nur mit schwacher Beheizung des Mischer zu arbeiten.

20

35

Für die Verwendung des erfindungsgemäßen Mangansulfids als Sinteradditiv sollten die erfindungsgemäßen Beschichtungsmittel ferner einen Verdampfungspunkt bei Normaldruck unterhalb von 500°C, vorzugsweise im Bereich ca. 200 bis 300 °C haben und sich während des Aufwärmens der Sintermischung rückstandsfrei zersetzen oder verdampfen, da dadurch die Bildung von möglichen Verunreinigungen im gesinterten Formkörper verringert wird.

Erfindungsgemäß verwendete Beschichtungsmaterialien, die die vorstehend genannten physikalischen Eigenschaften aufweisen, sind vorzugsweise niedrigschmelzende Polymere, Öle einschließlich paraffinischer Öle und Silikonöle, Wachse, einem ein- bis mehrwertigen aliphatischem Alkohol mit 2 bis 12



Kohlenstoffatomen, organische und anorganische Ester, im letzteren Fall speziell Phosphorsäureester.

Unter Wachsen im Sinne der Erfindung werden zum einen die Ester höherer geradkettiger Fettsäuren wie Palmitinsäure,
Hexaeicosansäure mit höheren geradkettigen, einwertigen
Alkoholen wie Palmitylalkohol, Stearylalkohol oder Octadec-9en-1-ol verstanden. Zum anderen werden als Wachse im Sinne der
Erfindung auch diejenigen Stoffe verstanden, die meist
natürlicher Herkunft sind, die teilweise oder überwiegend die
vorstehend genannten Fettsäureester enthalten, und die oberhalb
von etwa 30°C bis 40°C ohne Zersetzung in einen
schmelzflüssigen, niederviskosen Zustand übergehen. Beispiel
solcher Wachse sind Japanwachs, Lanolin oder Bienenwachs.

Weiterhin fallen unter den Begriff Wachse hier auch synthetische Polymere mit wachsartigem Charakter wie die sogenannten Polyolefinwachse. Beispiele für solche synthetischen Polymere, die in der vorliegenden Erfindung Anwendung finden, sind niedermolekulare Polyethylenglykole und Polypropylenglykole.

Unter Ölen werden in der vorliegenden Erfindung zum einen aliphatische Öle auf Mineralölbasis wie die paraffinischen Öle verstanden. Die aliphatischen Öle besitzen vorzugsweise eine Kettenlänge von 6 bis 20 Kohlenstoffatomen. Weiterhin umfaßt der Begriff Öl auch synthethische Öle wie die Siliconöle, wie sie dem Fachmann als Oberbegriff u.a. für klare, farblose, hydrophobe Flüssigkeiten mit Stockpunkten von ca. -80 bis -40 °C von linearen Polydimethylsiloxanen und Polymethylphenylsiloxanen bekannt sind.

Unter einem niedrigschmelzenden Polymer werden hier diejenigen Verbindungen verstanden, die aus Makromolekülen bestehen und einen Schmelzpunkt von unter 150°C und eine Verdampfungstemperatur von unterhalb von 500°C bei Normaldruck besitzen. Bevorzugte Vertreter dieser Verbindungsklasse sind



Polyester, Polyamide und polyaliphatische Verbindungen.

Erfindungsgemäß können als Beschichtungsmittel auch Ester anorganischer oder organischen Säuren verwendet werden. Bevorzugte anorganische Säuren sind Phosphorsäure und 5 Schwefelsäure, erfindungsgemäß können aber auch andere Säuren wie schweflige Säure, Kohlensäure,... verwendet werden. Als organische Säuren werden vorzugsweise Ameisensäure und niedere Carbonsäuren mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen wie z.B. Essigsäure, eingesetzt. Als Esteralkohole werden sowohl aliphatische als 10 auch aromatische Alkohole verwendet. Die aliphatische Alkohole weisen vorzugsweise eine Kettenlänge von 1 bis 20 C-Atomen auf. Bevorzugte aromatische Alkohole sind die Phenole. Diese können mehrere Hydroxylgruppen oder mehrere aliphatische Substituenten mit einer Kettenlänge von vorzugsweise ein bis sechs C-Atomen 15 aufweisen.

Unter einem ein- bis mehrwertigen aliphatischem Alkohol mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen wird erfindungsgemäß ein solcher

Alkohol verstanden, der sich aufgrund seiner Verdampfungs- und Entflammbarkeitseigenschaften für den Einsatz in dem erfindungsgemäßen Verfahren eignet.

Als weitere Beschichtungsmittel sind auch aromatische Verbindungen wie Biphenyl etc, geeignet, solange diese Verbindungen, wie auch die übrigen erfindungsgemäß verwendbaren Beschichtungsmittel, sich durch ein rußarmes und rückstandfreies Abdampfen auszeichnen.

25

Beschichtungsmaterialen sind (niederviskose) Ester der Phosphorsäure, insbesondere diejenigen mit längerkettigen aliphatischen Alkoholen mit Kettenlängen zwischen 3 und 15 C-Atomen vorzugsweise 6 bis 13 C-Atomen sowie mit Phenolen oder anderen aromatischen Alkoholen mit Seitenketten von 1 bis 12 C-Atomen, vorzugsweise 1 bis 3 C-Atomen wie Kresole. Diese Verbindungen sind dem Fachmann auch als Weichmacher bekannt.

		· .

Beispiele solcher Verbindungen sind Tris-(2-ethylhexyl)phosphat, Tris(2-butoxyethyl)-phosphat, Triphenylphosphat oder
Diphenylkresylphosphat. Diphenylkresylphosphat ist ein
besonders geeigneter Vertreter dieser Verbindungsklasse, da es
untoxisch, bei Raumtemperatur flüssig sowie niederviskos ist,
bei ca. 230 °C verdampft und zudem rußfrei verbrennt. Ein
weiterer Vorteil von Diphenylkresylphosphat ist seine relativ
temperaturunabhängige Viskosität.

5

20

35

Für den Einsatz als Sinterzusatz haben die Untersuchungen der Erfinder ergeben, dass ein derartig oberflächenmodifiziertes Mangansulfid die maschinelle, insbesondere die spanende Bearbeitung von gesinterten Formteilen verbessert, wenn es in ein Sinterpulver in der Menge von 0,1 Gew.-% bis 1,0 Gew.-%, vorzugsweise von 0,2 bis 0,6 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Sinterpulvers, eingebracht wird.

Folglich richtet sich eine weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung auch auf ein Sinterpulver, das durch einen Gehalt des erfindungsgemäßen Mangansulfids gekennzeichnet ist

Für die Verwendung als Zusatz beim Sintern wird das
Mangansulfid vorzugsweise vor der Zugabe zu dem ausgewählten
Metallpulver auf die oben geschilderte Art mit den
erfindungsgemäßen Beschichtungsmitteln behandelt. Allerdings
ist es im Rahmen der Erfindung auch möglich, zuerst
unmodifiziertes Mangansulfid mit dem zu sinterenden
Metallpulver zu vermischen und anschließend das
Beschichtungsmittel zu der Sintermischung zu geben

Eine weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung betrifft daher ebenfalls ein Verfahren zur Herstellung eines Formlings unter Verwendung des erfindungsgemäßen Sinterpulvers, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfaßt: a) Verdichten des Sinterpulvers in einer Sinterform, die eine der Endkontur des fertigen Formteiles entsprechende Innenform

		•
		;

besitzt;

- b) Aufheizen der Grünlinge auf eine Temperatur oberhalb der Verdampfungstemperatur des zur Herstellung des Mangansulfides verwendeten Beschichtungsmittels, und, falls notwendig, Halten der Grünlinge bei dieser Temperatur über einen Zeitraum, der ausreicht, eine vollständige Verdampfung des Beschichtungsmittels zu gewährleisten;
- c) Sintern der Grünlinge aus Schritt b);
- d) Entnehmen der abgekühlten Formteile aus der Sinterform.

Eine weitere Ausführungsform umfaßt somit ein Formteil, das nach dem vorstehend erläuterten erfindungsgemäßen Herstellungs/Sinterverfahren erhältlich ist.

Die vorliegende Erfindung soll anhand eines nicht einschränkenden Beispiel näher veranschaulicht werden.

Beispiel 1: Herstellung von oberflächenmodifiziertem Mangansulfid

Zu 2000 g Mangansulfid, das einen Korndurchmesser v on 4,96 μ m (D50) aufwies, wurden 20 g flüssiges Diphenylkresylphosphat in einem Lödige-Mischer zugesetzt. Anschließend wurde der Ansatz bei 25°C für 20 min durchmischt.

Bestimmung der Oxidationsbeständigkeit

Das in Beispiel 1 erhaltene, mit 1 % Diphenylkresylphosphat behandelte Mangansulfid wurde zusammen mit unbeschichtetem Mangansulfid gleichen Korndurchmessers, d.h. gemäß EP 0 183 666, (Beispiel 2) sowie einer Mangansulfidzusammensetzung gemäß US 5,768,678 (Beispiel 3) in einer Atmosphäre von 75% Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur für 6 Tage gelagert. Anschließend wurde für jede Probe das Ausmaß der Oxidation des Mangansulfids an der Oberfläche zu MnO, MnO2 und MnSO4 (gemäß den schematischen Reaktionen MnS + H2O => MnO; MnO2; MnSO4) durch Messung der Gewichtszunahme bestimmt (Tabelle 1).

20

5

25

30

Tab. 1 Gewichtszunahme nach 6 Tagen

	Beispiel	Mangansulfid	Korngröße	Gewichtszu-
			D50 (μm)	nahme (%)
	1	Erfindungsgemäßes	4,69	0,2
		MnS		
	2	Unbeschichtetes	4.49	25.8 %
		MnS		
5		MnS mit 10 % FeS-	7,98	11,1
	3	Anteil		

Wie aus Tab. 1 ersichtlich ist, nimmt das erfindungsgemäß beschichtete Mangansulfid signifikant weniger Feuchtigkeit auf als das unbeschichtete Material oder die Mangansulfidzusammensetzung der US 5,768,678. Damit übereinstimmend ist das erfindungsgemäße Material nach 10 Wochen immer noch ein feines, rieselfähiges Pulver ohne Agglomerate, während sich das unbeschichtete Mangansulfid durch die Feuchtigkeitsaufnahme und Bildung von Braunstein in dieser Zeit zu einem grobkörnigen, dunklen Produkt verändert hat.



10
Patentansprüche

1. Oberflächenbeschichtetes Mangansulfid, dadurch erhältlich,

daß pulverförmiges Mangansulfid vorgelegt wird, ein

Beschichtungsmittel, das vorzugsweise aus der Gruppe ausgewählt wird, die aus einem Wachs, einem Ester einer anorganischen oder organischen Säure, einem Öl, einem niedrigschmelzenden Polymer, einem ein- bis mehrwertigen aliphatischem Alkohol mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen oder Mischungen davon besteht, in einer Menge von 0,01 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des eingesetzten Mangansulfides, zugegeben wird und die Mischung über einen Zeitraum, der ausreichend bemessen ist, eine homogene Mischung zu gewährleisten, vermischt wird.

- 15 2. Mangansulfid nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das pulverförmige Mangansulfid eine Partikelgröße von 1 bis 200 μm , vorzugsweise 1 bis 10 μm aufweist.
- 3. Mangansulfid nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das niedrigschmelzende Polymer einen Schmelzpunkt unter 150°C aufweist und ein Polyester, Polyamid oder eine polyaliphatische Verbindung ist.
- 4. Mangansulfid nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet,
 daß der Ester der anorganischen Säure ein Phosphorsäureester ist.
 - 5. Mangansulfid nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Phosphorsäureester Diphenylkresylphosphat oder Triphenylphosphat ist.
 - 6. Mangansulfid nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Öl ein paraffinisches Öl oder ein Silikonöl ist.
- 7. Verfahren zur Herstellung von oberflächenbeschichtetem Mangansulfid (MnS), dadurch gekennzeichnet, daß pulverförmiges Mangansulfid vorgelegt wird, ein Beschichtungsmittel, das aus

•



der Gruppe ausgewählt wird, die aus einem Wachs, einem Ester einer anorganischen oder organischen Säure, einem Öl, einem niedrigschmelzenden Polymer, einem ein- bis mehrwertigen aliphatischem Alkohol mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen oder Mischungen davon besteht, in einer Menge von 0,01 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des eingesetzten Mangansulfides, zugegeben wird und die Mischung über einen Zeitraum, der ausreichend bemessen ist, eine homogene Mischung zu gewährleisten, vermischt wird.

10

5

- 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Mangansulfid eine Partikelgröße von 1 bis 200 μm , vorzugsweise von 1 bis 10 μm aufweist.
- 9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Beschichtungsmittel in einer Menge von 0,01 bis 5,0 Gew.-%, besonders bevorzugt von 1,0 bis 3,0 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des eingesetzten Mangansulfids, zugegeben wird.
- 10. Verfahren nach einem der Anspruch 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Ester der anorganischen Säure ein Phosphorsäurester ist.
- 11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der
 25 Ester der Phosphorsäure Diphenylkresylphosphat oder
 Triphenylphosphat ist.
 - 12. Verwendung des Mangansulfids gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 als Additiv zur Verbesserung der Verpresseigenschaften von Pulvermischungen.
 - 13. Verwendung des Mangansulfids gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 als Additiv zu Sinterpulvern zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit des Sinterformteil.

35

30

14. Sinterpulver, gekennzeichnet durch einen Gehalt an Mangansulfid nach einem der Ansprüche 1-6.



- 15. Verfahren zur Herstellung eines Formlings unter Verwendung des Sinterpulvers nach Anspruch 14, das die folgenden Schritte umfaßt:
- a) Verdichten des Sinterpulvers in einer Sinterform, die eine
 5 der Endkontur des fertigen Formteiles entsprechende Innenform besitzt;
 - b) Aufheizen der Grünlinge auf eine Temperatur oberhalb der Verdampfungstemperatur des zur Herstellung des Mangansulfides verwendeten Beschichtungsmittels, und, falls notwendig, Halten der Grünlinge bei dieser Temperatur über einen Zeitraum, der ausreicht, eine vollständige Verdampfung des Beschichtungsmittels zu gewährleisten;
 - c) Sintern der Grünlinge aus Schritt b);

- d) Entnehmen der abgekühlten Formteile aus der Sinterform.
- 16. Formteil, erhältlich nach dem Verfahren gemäß Anspruch 15.

	•	•

Zusammenfassung

5

Die vorliegende Erfindung betrifft oberflächenbeschichtetes Mangansulfid, das dadurch erhältlich ist, dass pulverförmiges Mangansulfid vorgelegt wird, ein Beschichtungsmittel in einer Menge von 0,01 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des eingesetzten Mangansulfides, zugegeben wird und die Mischung über einen Zeitraum, der ausreichend bemessen ist, eine homogene Mischung zu gewährleisten, vermischt wird.



VERTRAGUBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

ÜL

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE	PCT		
Viering, Jentschura & Partner z.H. NOBBE, M. Steinsdorfstr. 6 80538 München	MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS ODER DER ERKLÄRUNG (Regel 44.1 PCT)		
GERMANY (7 Jan 206)	• •		
15. Flai? W. 31. Jun.	Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) 18/01/2001		
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEHEN siehe Punkte 1 und 4 unten		
P 19748	WEITERES VOITGERE		
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 04/09/2000		
PCT/EP 00/08626	04/03/2000		
Anmelder			
CHEMETALL GES.M.B.H			
1. X Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß der internationale Reche	rehenhericht erstellt wurde und ihm hiermit übermittelt, wird.		
=: Indexes and singr Erklärung nach	Artikel 19:		
Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche der	internationalen Anmeldung ändern (siehe Regel 46):		
Bis wann sind Änderungen einzureichen?			
a. a	iblicherweise zwei Monate ab der Übermittlung des en sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.		
Wo sind Änderungen einzureichen?			
Unmittelbar beim Internationalen Büro der WIPO, 34, 0 Telefaxnr.: (41–22) 740.14.35	CHEMIN des Colombettes, CH-1211 Gent 20,		
Nähere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt	zu entnehmen.		
2. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Erklärung nach Artikel 17(2)a) übermittelt wird.			
dom Apmoldor mitgateilt daß	er zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 wird		
dem Anmelder mitgeteilt, daß der Widerspruch und die Entscheidung hierüber zusammen mit seinem Antrag auf Übermittlung des Wortlauts sowohl des Widerspruchs als auch der Entscheidung hierüber an die Bestimmungsämter dem Internationalen Büro übermittelt worden sind.			
noch keine Entscheidung über den Widerspruch vorlie getroffen wurde.	gt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung		
4. Weiteres Vorgehen: Der Anmelder wird auf folgendes aufm	n v v v v v v v v v v v v v v v v v v v		
licht. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindern oder auf e bzw. 90 ^{bis} 3 vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die me der internationalen Anmeldung oder des Prioritätsanspruchs i	die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffent- einen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90 bis internationale Veröffentlichung eine Erklärung über die Zurücknah- beim Internationalen Büro eingehen.		
Innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum ist ein Antrag Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten s verschieben möchte.	eit dem Phoniaisdatum (in marchen / mich soga nos in ang ,		
Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritätsdatum muß der Anmelder die für den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen Handlungen vor allen Bestimmungsämtern vornehmen, die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum in der Anmeldung oder einer nachträglichen Auswahlerklärung ausgewählt wurden oder nicht ausgewählt werden konnten, da für sie Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist.			
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter		



Toñi Muñoz-Manneken

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nł, Fax: (+3+70) 340-3016

÷.		

ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220

Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausführungsordnung und der Verwaltungsrichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und obengenannten Texten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der WIPO, zu entnehmen.

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu ändern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise keine Notwendigkeit besteht, Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffentlichung dieser Ansprüche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationalen Veröffentlichung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist.

Welche Telle der Internationalen Anmeldung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

Bis wann sind Änderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 46.1) zugehen.

Wo sind die Änderungen nicht einzureichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 46.2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

In weicher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fassung.

Für jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Ansprüche gestrichen, so brauchen, die anderen Ansprüche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die Ansprüche fortlaufend zu numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der dieinternationale Anmeldung veröffentlicht wird.

Welche Unterlagen sind den Änderungen beizufügen?

Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erklärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19(1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmelders in englischer oder französischer Sprache abzufassen. Bei englischsprachigen internationalen Anmeldungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischsprachigen internationalen Anmeldungen in französischer Sprache abzufassen.

		•
		•

ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung)

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Ansprüch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- i) der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- iv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist.

Im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erläutern sind:

- [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]:
 Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche 30, 33 und 36 unverändert; neue Ansprüche 49 bis 51 hinzugefügt.
- (Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren): "Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
- 3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen darin bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und neue Ansprüche hinzugefügt werden]: Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt. "Oder" Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt; alle übrigen Ansprüche unverändert."
- 4. [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]: "Ansprüche 1-10 unverändert; Ansprüche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Ansprüch 14 ersetzt; Ansprüch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt."

"Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigefügt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationalen Anmeldung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Äußerungen über den internationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug nehmen

Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf Internationalevorläufige Prüfung

lst zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen beim Internationalen Büro auch eine Kopie der Änderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragen Behörde einreichen (siehe Regel 62.2 a), erster Satz).

Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung derinternationalen Anmeldung beim Eintritt in die nationale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordemisse jedes bestimmten/ausge wählten Amts sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

		•
**		

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P 19748	R	ehe Mitteilung über di echerchenberichts (Fo utreffend, nachstehend	ormblatt PCT/IS	des internationalen SA/220) sowie, soweit
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldeda (Tag/Monat/Jahr)	atum	(Frühestes) Pr	ioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/EP 00/08626	04/09/200	0	10)/09/1999
Anmelder CHEMETALL GES.M.B.H				
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int Dieser internationale Recherchenbericht umfa	ernationalen Büro übermitte ußt insgesamt 3	ilt. Blätter,		
 Grundlage des Berichts a. Hinsichtlich der Sprache ist die inter durchgeführt worden, in der sie eing 	rnationale Recherche auf de ereicht wurde, sofern unter d	r Grundlage der interr diesem Punkt nichts a	nationalen Anm Inderes angege	neldung in der Sprache eben ist.
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b)) o		r bei der Behörde eing	gereichten Übe	rsetzung der internationalen
b. Hinsichtlich der in der internationalei Recherche auf der Grundlage des S in der internationalen Anmel zusammen mit der internatio	equenzprotokolls durchgefül dung in Schriflicher Form en malen Anmeldung in compui	hrt worden, das ithalten ist. terlesbarer Form eing		
bei der Behörde nachträglich	in computerlesbarer Form	eingereicht worden is:	t.	
Die Erklärung, daß das nach internationalen Anmeldung i	träglich eingereichte schriftli m Anmeldezeitpunkt hinausç	iche Sequenzprotokol geht, wurde vorgelegt	l nicht über der	n Offenbarungsgehalt der
Die Erklärung, daß die in cor wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form erfaßte	en Informationen dem	schriftlichen Se	equenzprotokoll entsprechen,
2. Bestimmte Ansprüche hab	en sich als nicht recherch	ierbar erwiesen (siel	ne Feld I).	
3. Mangelnde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Feld II	1).		
Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfind	dung			
X wird der vom Anmelder einge	ereichte Wortlaut genehmigt			
wurde der Wortlaut von der E	Behörde wie folgt festgesetzt	t:		
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung				
wird der vom Anmelder einge wurde der Wortlaut nach Reg Anmelder kann der Behörde Recherchenberichts eine Ste	gel 38.2b) in der in Feld III ar innerhalb eines Monats naci	ngegebenen Fassung		
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen is	t mit der Zusammenfassung	zu veröffentlichen: A	bb. Nr	
wie vom Anmelder vorgeschl	-		X	keine der Abb.
weil der Anmelder selbst keir	ne Abbildung vorgeschlagen	hat.		
weil diese Abbildung die Erfin	ndung besser kennzeichnet.			

		٠
		Ţ.
		<i>*</i>

a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 C09C3/06 C09C3/08

C22C33/02

B22F3/02

C09C3/10

C09C3/12

B22F1/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

B22F C22C C09C B01J

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

CHEM ABS Data, EPO-Internal, WPI Data, PAJ

 ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERL	

Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
А	EP 0 264 287 A (HOEGANAES CORP) 20. April 1988 (1988-04-20) Seite 2, Zeile 7 - Zeile 33 Seite 2, Zeile 44 - Zeile 56 Seite 3, Zeile 3 -Seite 3, Zeile 8	1-16
Α	US 5 698 005 A (SCHAPIRA JOSEPH ET AL) 16. Dezember 1997 (1997-12-16) Spalte 1, Zeile 1 -Spalte 3, Zeile 64	1-6
Α	US 5 768 678 A (CHOPRA KULDIP ET AL) 16. Juni 1998 (1998-06-16) in der Anmeldung erwähnt Ansprüche 18-35	12-16
	-/	

Y	7	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld ${\bf C}$ zu entnehmen
1	_	entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- 'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- 'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine m\u00fcndliche Offenbarung, eine Ausstellung oder andere Ma\u00dfnahmen bezieht
 'P' Ver\u00f6fentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Priorit\u00e4sdatum ver\u00f6fentlicht worden ist
- 'T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kolildiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- 'X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

18/01/2001

Bevollmächtigter Bediensteter

10. Januar 2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2

Siebel, E

NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016

Formblett PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

			•
		į.	
		3	

	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	Betr. Anspruch Nr.
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Dell. Alispidat Ni.
A	EP 0 900 856 A (GLACIER GMBH DEVA WERKE ;T & N TECHNOLOGY LTD (GB)) 10. März 1999 (1999-03-10) Absatz '0005! - Absätze '0010!,'0014!	12-16
A	US 4 483 905 A (ENGSTROEM ULF F I) 20. November 1984 (1984-11-20) Ansprüche 1-6 	1,7
.*		
	•	

Im Recherchenbe angeführtes Patentdo		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0264287	A	20-04-1988	US 4834800 A AT 80571 T AU 605190 B AU 7980487 A BR 8705488 A CA 1318069 A DE 3781760 A DE 3781760 T DK 539487 A ES 2033868 T IN 169921 A JP 1820361 C JP 5027682 B JP 63103001 A KR 9604426 B ZA 8707536 A	30-05-1989 15-10-1992 10-01-1991 21-04-1988 24-05-1988 18-05-1993 22-10-1992 07-01-1993 16-04-1988 01-04-1993 11-01-1992 27-01-1994 22-04-1993 07-05-1988 03-04-1996 18-04-1988
US 5698005	A	16-12-1997	FR 2724851 A AT 165530 T CA 2159065 A DE 69502251 D DE 69502251 T EP 0702999 A ES 2115330 T NO 953784 A	29-03-1996 15-05-1998 27-03-1996 04-06-1998 17-12-1998 27-03-1996 16-06-1998 27-03-1996
US 5768678	Α	16-06-1998	KEINE	
EP 0900856	A	10-03-1999	KEINE	
US 4483905	А	20-11-1984	SE 427434 B DE 3106976 A ES 500111 D ES 8205367 A FR 2477447 A GB 2071159 A,B IT 1135592 B JP 1597077 C JP 2010201 B JP 56136901 A SE 8001764 A	11-04-1983 03-12-1981 01-06-1982 01-10-1982 11-09-1981 16-09-1981 27-08-1986 28-01-1991 07-03-1990 26-10-1981 05-10-1981

		ţ
		•
·		
*		


PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts		die Übermittlung des internationalen					
P 19748	VORGEHEN Recherchenberichts (zutreffend, nachstehe	Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5					
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)					
	(Tag/Monat/Jahr)	10/00/1000					
PCT/EP 00/08626	04/09/2000	10/09/1999					
Anmelder							
CHEMETALL GES.M.B.H							
Dieser internationale Recherchenhericht wurd	le von der Internationalen Recherchenbehörde	erstellt und wird dem Anmelder gemäß					
Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int		Stotelit and wild dom / timolage gomas					
Dieser internationale Recherchenbericht umfa							
X Darüber hinaus liegt ihm jev	veils eine Kopie der in diesem Bericht genannte	n Unterlagen zum Stand der Technik bei.					
Grundlage des Berichts							
 a. Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eing 	rnationale Recherche auf der Grundlage der int pereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nicht:	ernationalen Anmeldung in der Sprache s anderes angegeben ist.					
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))	e ist auf der Grundlage einer bei der Behörde e durchgeführt worden.	ingereichten Obersetzung der Internationalen					
b. Hinsichtlich der in der internationale	n Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/ode	r Aminosäuresequenz ist die internationale					
Recherche auf der Grundlage des S	Sequenzprotokolis durchgeführt worden, das						
, <u></u>	Idung in Schriflicher Form enthalten ist.						
zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.							
bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.							
	•						
internationalen Anmeldung	hträglich eingereichte schriftliche Sequenzproto im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgek	egt.					
Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.							
2. Bestimmte Ansprüche ha	ben sich als nicht recherchierbar erwiesen (s	siehe Feld I).					
3. MangeInde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).							
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfir	ndung						
wird der vom Anmelder eing	gereichte Wortlaut genehmigt.						
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festgesetzt:						
E Hispishtlish der Zusammenfassung							
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung	corpiable Washout conchaigt						
	gereichte Wortlaut genehmigt. egel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fass	ung von der Behörde festgesetzt. Der					
Anmelder kann der Behörd	e innerhalb eines Monats nach dem Datum der	Absendung dieses internationalen					
Recherchenberichts eine S	tellungnanme vorlegen. ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichel	o: Abb. Nr					
		keine der Abb.					
wie vom Anmelder vorgesc		nome del Abb.					
	eine Abbildung vorgeschlagen hat.						
well diese Abbildung die Er	findung besser kennzeichnet.						

INTERNATIONALE PARECHER CHENBERICHT



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 C09C3/06 C09C3/08

C22C33/02

B22F3/02

C09C3/10

C09C3/12

B22F1/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

C09C B22F C22C B01J

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)


CHEM ABS Data, EPO-Internal, WPI Data, PAJ

20. April 198 Seite 2, Zeil Seite 2, Zeil Seite 3, Zeil A US 5 698 005 16. Dezember	A (HOEGANAES CORP) 8 (1988-04-20) e 7 - Zeile 33 e 44 - Zeile 56 e 3 -Seite 3, Zeile 8 A (SCHAPIRA JOSEPH ET AL) 1997 (1997-12-16) le 1 -Spalte 3, Zeile 64	1-16
16. Dezember	1997 (1997–12–16)	1-6
i	, , ,	
		12–16

	χ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
۰	Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
'	A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
1	E" ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben ist
-	L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
	anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)	*Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer T\u00e4tigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Ver\u00f6ffentlichung mit einer oder mehreren anderen
	O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	Veröffentlichungen dieser Kategořie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
	dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	*&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
	atum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
	10. Januar 2001	18/01/2001
Ī	lame und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Siebel, E

		,
	4.	

INTERNATIONALEPRECHERCHENBERICHT



	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 900 856 A (GLACIER GMBH DEVA WERKE ;T & N TECHNOLOGY LTD (GB)) 10. März 1999 (1999-03-10) Absatz '0005! - Absätze '0010!,'0014!	12-16
A	10. März 1999 (1999–03–10)	1,7

		Č	
	•,		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

national Application No T/EP 00/08626

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0264287	A	20-04-1988	US 4834800 A AT 80571 T AU 605190 B AU 7980487 A BR 8705488 A CA 1318069 A DE 3781760 A DE 3781760 T DK 539487 A ES 2033868 T IN 169921 A JP 1820361 C JP 5027682 B JP 63103001 A KR 9604426 B ZA 8707536 A	30-05-1989 15-10-1992 10-01-1991 21-04-1988 24-05-1988 18-05-1993 22-10-1992 07-01-1993 16-04-1988 01-04-1993 11-01-1992 27-01-1994 22-04-1993 07-05-1988 03-04-1996 18-04-1988
US 5698005	A	16-12-1997	FR 2724851 A AT 165530 T CA 2159065 A DE 69502251 D DE 69502251 T EP 0702999 A ES 2115330 T NO 953784 A	29-03-1996 15-05-1998 27-03-1996 04-06-1998 17-12-1998 27-03-1996 16-06-1998 27-03-1996
US 5768678	Α	16-06-1998	NONE	
EP 0900856	Α	10-03-1999	NONE	
US 4483905	A	20-11-1984	SE 427434 B DE 3106976 A ES 500111 D ES 8205367 A FR 2477447 A GB 2071159 A,B IT 1135592 B JP 1597077 C JP 2010201 B JP 56136901 A SE 8001764 A	11-04-1983 03-12-1981 01-06-1982 01-10-1982 11-09-1981 16-09-1981 27-08-1986 28-01-1991 07-03-1990 26-10-1981



(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 22. März 2001 (22.03.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/19929 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: C09C 3/06, 3/08, 3/10, 3/12, B22F 1/00, C22C 33/02, B22F 3/02
- (21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/08626

(22) Internationales Anmeldedatum:

4. September 2000 (04.09.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 199 43 510.3 10. September 1999 (10.09.1999) DE


- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): CHEMETALL GES.M.B.H. [AT/AT]; Kärntner Strasse 7, A-1010 Wien (AT).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HÜNER, Ronald [AT/AT]; Gerbergasse 11, A-9500 Villach (AT).

- (74) Anwalt: NOBBE, Matthias; Viering, Jentschura & Partner, Steinsdorfstrasse 6, 80538 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): BR, CA, IN, JP, KR, PL, RU, TR, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.
- Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist: Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.



(54) Bezeichnung: OBERFLÄCHENMODIFIZIERTES MANGANSULFID, VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG SOWIE DESSEN VERWENDUNG

(57) Abstract: The invention relates to surface-modified manganese sulfide which is obtained by providing manganese sulfide in powder form, adding 0.01 to 10 wt. % of a coating agent in relation to the weight of the manganese sulfide used and mixing the mixture for a long enough period to ensure that said mixture is homogeneous.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft oberflächenbeschichtetes Mangansulfid, das dadurch erhältlich ist, dass pulverförmiges Mangansulfid vorgelegt wird, ein Beschichtungsmittel in einer Menge von 0,01 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des eingesetzten Mangansulfides, zugegeben wird und die Mischung über einen Zeitraum, der ausreichend bemessen ist, eine homogene Mischung zu gewährleisten, vermischt wird.



		,

10

15

20

25

30

35

1

Oberflächenmodifiziertes Mangansulfid, Verfahren zu dessen Herstellung sowie dessen Verwendung

Die Erfindung betrifft oberflächenmodifiziertes Mangansulfid, ein Verfahren zu dessen Herstellung sowie die Verwendung des oberflächenmodifizierten Mangansulfids als Presshilfsmittel sowie als Zusatzstoff beim Sintern von Formteilen. Darüber hinaus betrifft die vorliegende Erfindung ein Sinterpulver, das einen Gehalt des oberflächenmodifizierten Mangansulfids enthält, ein Verfahren zur Herstellung eines Formlings unter Verwendung des erfindungsgemäßen Sinterpulvers sowie ein durch das Verfahren erhältliches Formteil.

Die maschinelle, insbesondere spanende Bearbeitung von gesinterten Formteilen ist aufgrund des Werkzeugverschleißes oft recht schwierig und wird durch die Zugabe von Sulfiden erleichtert. Als besonders geeigneter Zusatzstoff für das Sintern hat sich Mangansulfid (MnS) erwiesen, da es wegen seiner thermischen Stabilität ohne thermische Zersetzung am Sinterprozeß teilnehmen kann. Hierzu muß das Mangansulfid in möglichst feinverteilter Form in das Sinterpulver eingebracht werden. So wird im US Patent 3,705,020 eine Partikelgröße des Mangansulfids von 10 bis 100 µm, vorzugsweise 30 bis 40 µm genannt und gemäß der europäischen Patentanmeldung EP 0 183 666 beträgt die Partikelgröße 10 µm oder weniger. Eine geringe Partikelgröße ermöglicht eine homogenerer Einmischung des Sulfides und die Fertigung mechanisch stabilerer Formteile. Insbesondere wird die Ausbildung von Rissen gemindert.

Die geringe Partikelgröße und die damit einhergehende große Oberfläche des Mangansulfids begünstigt allerdings seine Reaktion an, insbesondere, feuchter Luft zu MnO, MnO₂ und MnSO₄ und damit auch die Verklumpung zu größeren Partikel oder Agglomeraten. Dieses Verhalten bedingt nicht nur Probleme bei der Lagerung, sondern bei der Verwendung des Mangansulfids als Sinteradditiv führt die Verklumpung dann zu Gefügeschwächung in den fertigen Formteilen. Insbesondere bei mechanischer und

thermischer Belastung folgt dann die Ausbildung von Rissen und die Zerstörung des Formteils.

Im US Patent 5,768,678 wird nun vorgeschlagen, zur Vermeidung der Oxidation des Mangansulfids eine spezielle 5 mangansulfidhaltige Zusammensetzung als Sinterzusatz zu verwenden. Diese Zusammensetzung wird dabei aus einer Mischung von 50-65 Gew-% Mangan, 30-38 Gew.-% Schwefel und 5-25% Gew.-% Eisen hergestellt und zu dem zu sinternden Metallpulver in einer Menge von 0,2-2,0 Gew.-% zugegeben. Der Oxidationsschutz 10 wird diesem Patent zufolge dabei durch das Eisen, das in nicht-oxidierter Form vorliegen soll, vermittelt. Nachteilig an dem Sinterzusatz der US 5,768,678 ist jedoch, dass dieser zusätzliches wirkungsloses Eisensulfid enthält und des weiteren eine Oberflächenreaktion lediglich vermindert aber 15 nicht vermieden werden kann. Ein weiterer Nachteil dieses Sinterzusatzes ist seine aufwendige Herstellung.

Es besteht daher ein Bedarf an lagerfähigem und leicht erhältlichem Mangansulfid. Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein derartiges Mangansulfid bereitzustellen, dass die im Stand der Technik bekannten Merkmale nicht aufweist.

Überraschenderweise wurde von den Erfindern gefunden, dass ein solches Mangansulfid erhalten werden kann, dadurch dass pulverförmiges Mangansulfid vorgelegt wird, ein Beschichtungsmittel, das aus einem Wachs, einem Ester einer anorganischen oder organischen Säure oder einem Polymer mit niedrigem Schmelzpunkt oder Mischungen davon ausgewählt wird, in einer Menge von 0,01 bis 10 Gew.-%. bezogen auf das Gewicht des eingesetzten Mangansulfids, zugegeben wird und die Mischung über einen Zeitraum, der ausreichend bemessen ist, eine homogene Mischung zu gewährleisten, vermischt wird.

Dabei haben die Untersuchungen der Erfinder ergeben, dass der Oxidationsschutz und die Verringerung der Feuchtigkeitsaufnahme des ansonsten hygroskopischen Materials und die daraus resultierende Agglomeration überraschenderweise schon durch geringe Mengen des Beschichtungsmittel verhindert werden kann.

5

10

25

30

35

Erfindungsgemäß wird bei der Herstellung des beschichteten Mangansulfid eine Menge an Beschichtungsmittel von 0,01 Gew.-% bis 10 Gew.-%, vorzugsweise von 0,01 bis 5,0 Gew.-%, besonders bevorzugt, von 1,0 bis 3,0 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Mangansulfids eingesetzt.

Die Beschichtung wird in Abhängigkeit vom Schmelzpunkt des Beschichtungsmittels im allgemeinen bei einer Temperatur von 20°C bis 150°C durchgeführt. Je nach verwendetem

Beschichtungsmittel kann jedoch auch bei einer Temperatur um den Gefrierpunkt (0°C) gearbeitet werden. Vorzugsweise wird bei Raumtemperatur gearbeitet, da dann der Mischer nicht beheizt werden muß. Das Mischen wird üblicherweise für eine Zeitdauer von 1 min bis 60 min, vorzugsweise für 5 min bis 20 min,

20 durchgeführt.

Überraschenderweise ist das auf diese Art erhaltene Mangansulfid direkt gebrauchsfertig, d.h. es muß weder für die Lagerung oder noch seine Verwendung weiteren Behandlungsschritten wie einer Trocknung unterworfen werden.

Neben der Verwendung als Sinterzusatz zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit von Sinterformteilen wurde im Rahmen der vorliegenden Erfindung festgestellt, dass sich das erfindungsgemäß oberflächenmodifizierte Mangansulfid als schmierendes Presshilfsmittel erweist und es deshalb generell als Additiv zur Verbesserung der Verpresseigenschaften eingesetzt werden kann. Eine weitere vorteilhafte Eigenschaft des erfindungsgemäßen Mangansulfids, die sich gerade im Zusammenhang mit seiner Lagerung und Verwendung als günstig erweist, ist seine Staubfreiheit.

10

15

Die Beschichtung des Mangansulfid kann auf jede dem Fachmann bekannte Art durchgeführt werden. Das Beschichtungsmittel kann in einer konventionellen Mischvorrichtung wie einem Pflugscharmischer oder Taumelmischer als ganzes oder in Intervallen zum Mangansulfid zugegeben werden. Es ist z.B. auch möglich, das Beschichtungsmittel in den Mischbehälter einzusprühen. Erfindungsgemäß kann jedes handelsübliche Mangansulfid, unabhängig von Reinheit oder Partikelgröße verwendet werden. Falls z.B. für die Verwendung als Sinteradditiv notwendig, wird das Mangansulfid vor der Beschichtung noch fein vermahlen, so dass es im allgemeinen eine durchschnittliche Partikelgröße, d.h. einen Durchmesser, von 1 bis 200 μm , vorzugsweise von 1 bis 10 μm , und besonders bevorzugt von ca. 5 bis 10 μm aufweist. Es ist jedoch in diesem Fall auch möglich, größere Partikel zu einzusetzen, solange diese beim späteren Sintern den Formkörpern noch eine ausreichende mechanische Stabilität verleihen.

Als Beschichtungsmaterialien werden erfindungsgemäß

Verbindungen bevorzugt, die bei Raumtemperatur entweder
flüssig sind oder einen relativ niedrigen Schmelzpunkt
unterhalb von 150°C haben. Dadurch ist es, wie oben angedeutet,
möglich, bei der Herstellung des erfindungsgemäßen
Mangansulfids ganz ohne oder nur mit schwacher Beheizung des

Mischer zu arbeiten.

Für die Verwendung des erfindungsgemäßen Mangansulfids als Sinteradditiv sollten die erfindungsgemäßen
Beschichtungsmittel ferner einen Verdampfungspunkt bei
Normaldruck unterhalb von 500°C, vorzugsweise im Bereich ca.
200 bis 300°C haben und sich während des Aufwärmens der
Sintermischung rückstandsfrei zersetzen oder verdampfen, da
dadurch die Bildung von möglichen Verunreinigungen im
gesinterten Formkörper verringert wird.

35

30

Erfindungsgemäß verwendete Beschichtungsmaterialien, die die vorstehend genannten physikalischen Eigenschaften aufweisen,

sind vorzugsweise niedrigschmelzende Polymere, Öle einschließlich paraffinischer Öle und Silikonöle, Wachse, einem ein- bis mehrwertigen aliphatischem Alkohol mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen, organische und anorganische Ester, im letzteren Fall speziell Phosphorsäureester.

Unter Wachsen im Sinne der Erfindung werden zum einen die Ester höherer geradkettiger Fettsäuren wie Palmitinsäure, Hexaeicosansäure mit höheren geradkettigen, einwertigen Alkoholen wie Palmitylalkohol, Stearylalkohol oder Octadec-9-en-1-ol verstanden. Zum anderen werden als Wachse im Sinne der Erfindung auch diejenigen Stoffe verstanden, die meist natürlicher Herkunft sind, die teilweise oder überwiegend die vorstehend genannten Fettsäureester enthalten, und die oberhalb von etwa 30°C bis 40°C ohne Zersetzung in einen schmelzflüssigen, niederviskosen Zustand übergehen. Beispiel solcher Wachse sind Japanwachs, Lanolin oder Bienenwachs.

Weiterhin fallen unter den Begriff Wachse hier auch synthetische Polymere mit wachsartigem Charakter wie die sogenannten Polyolefinwachse. Beispiele für solche synthetischen Polymere, die in der vorliegenden Erfindung Anwendung finden, sind niedermolekulare Polyethylenglykole und Polypropylenglykole.

25

30

5

10

15

20

Unter Ölen werden in der vorliegenden Erfindung zum einen aliphatische Öle auf Mineralölbasis wie die paraffinischen Öle verstanden. Die aliphatischen Öle besitzen vorzugsweise eine Kettenlänge von 6 bis 20 Kohlenstoffatomen. Weiterhin umfaßt der Begriff Öl auch synthethische Öle wie die Siliconöle, wie sie dem Fachmann als Oberbegriff u.a. für klare, farblose, hydrophobe Flüssigkeiten mit Stockpunkten von ca. -80 bis -40 °C von linearen Polydimethylsiloxanen und Polymethylphenylsiloxanen bekannt sind.

35

Unter einem niedrigschmelzenden Polymer werden hier diejenigen Verbindungen verstanden, die aus Makromolekülen

bestehen und einen Schmelzpunkt von unter 150°C und eine Verdampfungstemperatur von unterhalb von 500°C bei Normaldruck besitzen. Bevorzugte Vertreter dieser Verbindungsklasse sind Polyester, Polyamide und polyaliphatische Verbindungen.

5

10

15

Erfindungsgemäß können als Beschichtungsmittel auch Ester anorganischer oder organischen Säuren verwendet werden. Bevorzugte anorganische Säuren sind Phosphorsäure und Schwefelsäure, erfindungsgemäß können aber auch andere Säuren wie schweflige Säure, Kohlensäure,... verwendet werden. Als organische Säuren werden vorzugsweise Ameisensäure und niedere Carbonsäuren mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen wie z.B. Essigsäure, eingesetzt. Als Esteralkohole werden sowohl aliphatische als auch aromatische Alkohole verwendet. Die aliphatische Alkohole weisen vorzugsweise eine Kettenlänge von 1 bis 20 C-Atomen auf. Bevorzugte aromatische Alkohole sind die Phenole. Diese können mehrere Hydroxylgruppen oder mehrere aliphatische Substituenten mit einer Kettenlänge von vorzugsweise ein bis sechs C-Atomen aufweisen.

20

25

35

Unter einem ein- bis mehrwertigen aliphatischem Alkohol mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen wird erfindungsgemäß ein solcher Alkohol verstanden, der sich aufgrund seiner Verdampfungs- und Entflammbarkeitseigenschaften für den Einsatz in dem erfindungsgemäßen Verfahren eignet.

30

Als weitere Beschichtungsmittel sind auch aromatische Verbindungen wie Biphenyl etc, geeignet, solange diese Verbindungen, wie auch die übrigen erfindungsgemäß verwendbaren Beschichtungsmittel, sich durch ein rußarmes und rückstandfreies Abdampfen auszeichnen.

Eine bevorzugte Klasse von erfindungsgemäß eingesetzten Beschichtungsmaterialen sind (niederviskose) Ester der Phosphorsäure, insbesondere diejenigen mit längerkettigen aliphatischen Alkoholen mit Kettenlängen zwischen 3 und 15 C-Atomen vorzugsweise 6 bis 13 C-Atomen sowie mit Phenolen oder

10

15

20

25

30

gekennzeichnet ist

anderen aromatischen Alkoholen mit Seitenketten von 1 bis 12 C-Atomen, vorzugsweise 1 bis 3 C-Atomen wie Kresole. Diese Verbindungen sind dem Fachmann auch als Weichmacher bekannt. Beispiele solcher Verbindungen sind Tris-(2-ethylhexyl)-phosphat, Tris(2-butoxyethyl)-phosphat, Triphenylphosphat oder Diphenylkresylphosphat. Diphenylkresylphosphat ist ein besonders geeigneter Vertreter dieser Verbindungsklasse, da es untoxisch, bei Raumtemperatur flüssig sowie niederviskos ist, bei ca. 230 °C verdampft und zudem rußfrei verbrennt. Ein weiterer Vorteil von Diphenylkresylphosphat ist seine relativ temperaturunabhängige Viskosität.

Für den Einsatz als Sinterzusatz haben die Untersuchungen der Erfinder ergeben, dass ein derartig oberflächenmodifiziertes Mangansulfid die maschinelle, insbesondere die spanende Bearbeitung von gesinterten Formteilen verbessert, wenn es in ein Sinterpulver in der Menge von 0,1 Gew.-% bis 1,0 Gew.-%, vorzugsweise von 0,2 bis 0,6 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Sinterpulvers, eingebracht wird.

Folglich richtet sich eine weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung auch auf ein Sinterpulver, das durch einen Gehalt des erfindungsgemäßen Mangansulfids

Für die Verwendung als Zusatz beim Sintern wird das Mangansulfid vorzugsweise vor der Zugabe zu dem ausgewählten Metallpulver auf die oben geschilderte Art mit den erfindungsgemäßen Beschichtungsmitteln behandelt. Allerdings ist es im Rahmen der Erfindung auch möglich, zuerst unmodifiziertes Mangansulfid mit dem zu sinterenden Metallpulver zu vermischen und anschließend das Beschichtungsmittel zu der Sintermischung zu geben

35 Eine weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung betrifft daher ebenfalls ein Verfahren zur Herstellung eines Formlings unter Verwendung des erfindungsgemäßen

30

Sinterpulvers, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfaßt:

- a) Verdichten des Sinterpulvers in einer Sinterform, die eine der Endkontur des fertigen Formteiles entsprechende Innenform besitzt:
- b) Aufheizen der Grünlinge auf eine Temperatur oberhalb der Verdampfungstemperatur des zur Herstellung des Mangansulfides verwendeten Beschichtungsmittels, und, falls notwendig, Halten der Grünlinge bei dieser Temperatur über einen Zeitraum, der ausreicht, eine vollständige Verdampfung des
- 10 Beschichtungsmittels zu gewährleisten;
 - c) Sintern der Grünlinge aus Schritt b);
 - d) Entnehmen der abgekühlten Formteile aus der Sinterform.
- Eine weitere Ausführungsform umfaßt somit ein Formteil, das 15 nach dem vorstehend erläuterten erfindungsgemäßen Herstellungs/Sinterverfahren erhältlich ist.
- Die vorliegende Erfindung soll anhand eines nicht einschränkenden Beispiel näher veranschaulicht werden. 20

Beispiel 1: Herstellung von oberflächenmodifiziertem Mangansulfid

- 25 Zu 2000 g Mangansulfid, das einen Korndurchmesser v on 4,96 μm (D50) aufwies, wurden 20 g flüssiges Diphenylkresylphosphat in einem Lödige-Mischer zugesetzt. Anschließend wurde der Ansatz bei 25°C für 20 min durchmischt.
- Bestimmung der Oxidationsbeständigkeit Das in Beispiel 1 erhaltene, mit 1 % Diphenylkresylphosphat behandelte Mangansulfid wurde zusammen mit unbeschichtetem Mangansulfid gleichen Korndurchmessers, d.h. gemäß EP 0 183 666, (Beispiel 2) sowie einer Mangansulfidzusammensetzung
- gemäß US 5,768,678 (Beispiel 3) in einer Atmosphäre von 75% 35 Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur für 6 Tage gelagert. Anschließend wurde für jede Probe das Ausmaß der Oxidation des

10

15

20

Mangansulfids an der Oberfläche zu MnO, MnO $_2$ und MnSO $_4$ (gemäß den schematischen Reaktionen MnS + H $_2$ O => MnO; MnO $_2$; MnSO $_4$) durch Messung der Gewichtszunahme bestimmt (Tabelle 1).

Tab. 1 Gewichtszunahme nach 6 Tagen

Beispiel	Mangansulfid	Korngröße	Gewichtszu-
		D50 (μm)	nahme (%)
1	Erfindungsgemäßes	4,69	0,2
2	MnS Unbeschichtetes	4.49	25.8 %
	MnS MnS mit 10 % FeS-	7,98	11,1
3	Anteil	7,38	<u> </u>

Wie aus Tab. 1 ersichtlich ist, nimmt das erfindungsgemäß beschichtete Mangansulfid signifikant weniger Feuchtigkeit auf als das unbeschichtete Material oder die Mangansulfidzusammensetzung der US 5,768,678. Damit übereinstimmend ist das erfindungsgemäße Material nach 10 Wochen immer noch ein feines, rieselfähiges Pulver ohne Agglomerate, während sich das unbeschichtete Mangansulfid durch die Feuchtigkeitsaufnahme und Bildung von Braunstein in dieser Zeit zu einem grobkörnigen, dunklen Produkt verändert hat.

<u>Patentansprüche</u>

- 1. Oberflächenbeschichtetes Mangansulfid, dadurch erhältlich, daß pulverförmiges Mangansulfid vorgelegt wird, ein Beschichtungsmittel, das vorzugsweise aus der Gruppe ausgewählt wird, die aus einem Wachs, einem Ester einer anorganischen oder organischen Säure, einem Öl, einem niedrigschmelzenden Polymer, einem ein- bis mehrwertigen aliphatischem Alkohol mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen oder
- Mischungen davon besteht, in einer Menge von 0,01 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des eingesetzten Mangansulfides, zugegeben wird und die Mischung über einen Zeitraum, der ausreichend bemessen ist, eine homogene Mischung zu gewährleisten, vermischt wird.

15

35

- 2. Mangansulfid nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das pulverförmige Mangansulfid eine Partikelgröße von 1 bis 200 μm , vorzugsweise 1 bis 10 μm aufweist.
- 3. Mangansulfid nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das niedrigschmelzende Polymer einen Schmelzpunkt unter 150°C aufweist und ein Polyester, Polyamid oder eine polyaliphatische Verbindung ist.
- 4. Mangansulfid nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Ester der anorganischen Säure ein Phosphorsäureester ist.
- 5. Mangansulfid nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Phosphorsäureester Diphenylkresylphosphat oder Triphenylphosphat ist.
 - 6. Mangansulfid nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Öl ein paraffinisches Öl oder ein Silikonöl ist.
 - 7. Verfahren zur Herstellung von oberflächenbeschichtetem

10

15

20

25

30

Mangansulfid (MnS), dadurch gekennzeichnet, daß pulverförmiges Mangansulfid vorgelegt wird, ein Beschichtungsmittel, das aus der Gruppe ausgewählt wird, die aus einem Wachs, einem Ester einer anorganischen oder organischen Säure, einem Öl, einem niedrigschmelzenden Polymer, einem ein- bis mehrwertigen aliphatischem Alkohol mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen oder Mischungen davon besteht, in einer Menge von 0,01 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des eingesetzten Mangansulfides, zugegeben wird und die Mischung über einen Zeitraum, der ausreichend bemessen ist, eine homogene Mischung zu gewährleisten, vermischt wird.

- 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Mangansulfid eine Partikelgröße von 1 bis 200 μm , vorzugsweise von 1 bis 10 μm aufweist.
- 9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Beschichtungsmittel in einer Menge von 0,01 bis 5,0 Gew.-%, besonders bevorzugt von 1,0 bis 3,0 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des eingesetzten Mangansulfids, zugegeben wird.
- 10. Verfahren nach einem der Anspruch 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Ester der anorganischen Säure ein Phosphorsäurester ist.
 - 11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Ester der Phosphorsäure Diphenylkresylphosphat oder Triphenylphosphat ist.
 - 12. Verwendung des Mangansulfids gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 als Additiv zur Verbesserung der Verpresseigenschaften von Pulvermischungen.
- 35 13. Verwendung des Mangansulfids gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 als Additiv zu Sinterpulvern zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit des Sinterformteil.

- 14. Sinterpulver, gekennzeichnet durch einen Gehalt an Mangansulfid nach einem der Ansprüche 1-6.
- 15. Verfahren zur Herstellung eines Formlings unter Verwendung des Sinterpulvers nach Anspruch 14, das die folgenden Schritte umfaßt:
 - a) Verdichten des Sinterpulvers in einer Sinterform, die eine der Endkontur des fertigen Formteiles entsprechende Innenform besitzt;
- b) Aufheizen der Grünlinge auf eine Temperatur oberhalb der Verdampfungstemperatur des zur Herstellung des Mangansulfides verwendeten Beschichtungsmittels, und, falls notwendig, Halten der Grünlinge bei dieser Temperatur über einen Zeitraum, der ausreicht, eine vollständige Verdampfung des
- Beschichtungsmittels zu gewährleisten;
 - c) Sintern der Grünlinge aus Schritt b);
 - d) Entnehmen der abgekühlten Formteile aus der Sinterform.
 - 16. Formteil, erhältlich nach dem Verfahren gemäß Anspruch 15.

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 C09C3/06 C09C3/08 C22C33/02 B22F3/02

CO9C3/10

C09C3/12

B22F1/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) $IPC\ 7\ C09C\ B22F\ C22C\ B01J$

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

CHEM ABS Data, EPO-Internal, WPI Data, PAJ

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 264 287 A (HOEGANAES CORP) 20 April 1988 (1988-04-20) page 2, line 7 - line 33 page 2, line 44 - line 56 page 3, line 3 -page 3, line 8	1-16
Α	US 5 698 005 A (SCHAPIRA JOSEPH ET AL) 16 December 1997 (1997-12-16) column 1, line 1 -column 3, line 64	1-6
A	US 5 768 678 A (CHOPRA KULDIP ET AL) 16 June 1998 (1998-06-16) cited in the application claims 18-35	12-16

Further documents are listed in the continuation of box C.	Y Patent family members are listed in annex.
 Special categories of cited documents: 'A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance 'E' earlier document but published on or after the international filing date 'L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) 'O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means 'P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed 	 "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
10 January 2001	18/01/2001
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Siebel, E



Interna	Application No
PCT/EP	00/08626

Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages EP 0.900 856 A (GLACIER GMBH DEVA WERKE; T & N TECHNOLOGY LTD (GB)) 10 March 1999 (1999-03-10) paragraph '0005! - paragraphs '0010!, '0014! US 4 483 905 A (ENGSTROEM ULF F I) 20 November 1984 (1984-11-20) claims 1-6	Relevant to claim No. 12-16 1,7
EP 0 900 856 A (GLACIER GMBH DEVA WERKE ;T & N TECHNOLOGY LTD (GB)) 10 March 1999 (1999-03-10) paragraph '0005! - paragraphs '0010!, '0014! US 4 483 905 A (ENGSTROEM ULF F I) 20 November 1984 (1984-11-20)	12-16
& N TECHNOLOGY LTD (GB)) 10 March 1999 (1999-03-10) paragraph '0005! - paragraphs '0010!,'0014! US 4 483 905 A (ENGSTROEM ULF F I) 20 November 1984 (1984-11-20)	
20 November 1984 (1984-11-20)	1,7

i. .nation on patent family members

' Application No PCT/EP 00/08626

Patent documen cited in search rep		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0264287	A	20-04-1988	US 4834800 A AT 80571 T AU 605190 B AU 7980487 A BR 8705488 A CA 1318069 A DE 3781760 A DE 3781760 T DK 539487 A ES 2033868 T IN 169921 A JP 1820361 C JP 5027682 B JP 63103001 A	30-05-1989 15-10-1992 10-01-1991 21-04-1988 24-05-1988 18-05-1993 22-10-1992 07-01-1993 16-04-1988 01-04-1993 11-01-1992 27-01-1994 22-04-1993 07-05-1988
 US 5698005	A	 16-12-1997	KR 9604426 B ZA 8707536 A FR 2724851 A	03-04-1996 18-04-1988 29-03-1996
US 5096005			AT 165530 T CA 2159065 A DE 69502251 D DE 69502251 T EP 0702999 A ES 2115330 T NO 953784 A	15-05-1998 27-03-1996 04-06-1998 17-12-1998 27-03-1996 16-06-1998 27-03-1996
US 5768678	A	16-06-1998	NONE	
EP 0900856	A	10-03-1999	NONE	
US 4483905	A	20-11-1984	SE 427434 B DE 3106976 A ES 500111 D ES 8205367 A FR 2477447 A GB 2071159 A IT 1135592 B JP 1597077 C JP 2010201 B JP 56136901 A SE 8001764 A	11-04-1983 03-12-1981 01-06-1982 01-10-1982 11-09-1981 ,B 16-09-1981 27-08-1986 28-01-1991 07-03-1990 26-10-1981



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 C09C3/06 C09C3/08

C22C33/02

B22F3/02

C09C3/10

C09C3/12

B22F1/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

C09C B22F C22C B01J

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete tallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

CHEM ABS Data, EPO-Internal, WPI Data, PAJ

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Α	EP 0 264 287 A (HOEGANAES CORP) 20. April 1988 (1988-04-20) Seite 2, Zeile 7 - Zeile 33 Seite 2, Zeile 44 - Zeile 56 Seite 3, Zeile 3 -Seite 3, Zeile 8	1-16
Α	US 5 698 005 A (SCHAPIRA JOSEPH ET AL) 16. Dezember 1997 (1997-12-16) Spalte 1, Zeile 1 -Spalte 3, Zeile 64	1-6
A	US 5 768 678 A (CHOPRA KULDIP ET AL) 16. Juni 1998 (1998-06-16) in der Anmeldung erwähnt Ansprüche 18-35/	12-16

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *A* Veröffentlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationaler Anmeldedatum veröffentlicht worden ist *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelha scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum eine anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt v soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (ausgeführt) *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber in dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	*X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden vy* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
10. Januar 2001	18/01/2001
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter
NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Siebel, E

May ALC WESTAGE IN CO.		0/08626
Ing) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
occessmanly der verorrentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	nden Teile	Betr. Anspruch Nr.
EP 0 900 856 A (GLACIER GMBH DEVA WERKE ;T & N TECHNOLOGY LTD (GB)) 10. März 1999 (1999-03-10) Absatz '0005! - Absätze '0010!,'0014!	<u> </u>	12-16
US 4 483 905 A (ENGSTROEM ULF F I) 20. November 1984 (1984-11-20) Ansprüche 1-6		1,7
	EP 0 900 856 A (GLACIER GMBH DEVA WERKE; T & N TECHNOLOGY LTD (GB)) 10. März 1999 (1999-03-10) Absatz '0005! - Absätze '0010!, '0014! US 4 483 905 A (ENGSTROEM ULF F I) 20. November 1984 (1984-11-20)	EP 0 900 856 A (GLACIER GMBH DEVA WERKE; T & N TECHNOLOGY LTD (GB)) 10. März 1999 (1999-03-10) Absatz '0005! - Absätze '0010!, '0014! US 4 483 905 A (ENGSTROEM ULF F I) 20. November 1984 (1984-11-20)

Internati es

s Aktenzeichen

PCT/EP 00/08626

Im Recherchenberich geführtes Patentdokun		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
EP 0264287	Α	20-04-1988	US	4834800 A	30-05-1989	
Er 0204267	^	20 04 1500	AT	80571 T	15-10-1992	
			AU	605190 B	10-01-1991	
			AU	7980487 A	21-04-1988	
			BR	8705488 A	24-05-1988	
			CA	1318069 A	18-05-1993	
			DE	3781760 A	22-10-1992	
			DE	3781760 T	07-01-1993	
			DK	539487 A	16-04-1988	
			ES	2033868 T	01-04-1993	
			IN	169921 A	11-01-1992	
			JP	1820361 C	27-01-1994	
			JP	5027682 B	22-04-1993	
			JP	63103001 A	07-05-1988	
			KR	9604426 B	03-04-1996	
			ZA	8707536 A	18-04-1988	
US 5698005		16-12-1997		2724851 A	29-03-1996	
00 000000	••		AT	165530 T	15-05-1998	
			CA	2159065 A	27-03-1996	
			DE	69502251 D	04-06-1998	
			DE	69502251 T	17-12-1998	
			EP	0702999 A	27-03-1996	
			ES	2115330 T	16-06-1998	
			NO	953784 A	27-03-1996	
US 5768678	A	16-06-1998	KEINE			
EP 0900856	Α	10-03-1999	KEINE			
US 4483905	Α	20-11-1984	SE	427434 B	11-04-1983	
			DE	3106976 A	03-12-1981	
			ES	500111 D	01-06-1982	
			ES	8205367 A	01-10-1982	
			FR	2477447 A	11-09-1981	
			GB	2071159 A,B	16-09-1981	
			IT	1135592 B	27-08-1986	
			JP	1597077 C	28-01-1991	
			JP	2010201 B	07-03-1990	
			JP	56136901 A	26-10-1981	
			SE	8001764 A	05-10-1981	